



Hoja técnica Nº 2/16

El tratamiento base en la madera con Poimate Termite

CARACTERÍSTICAS: Es un producto protector líquido, en base disolvente listo para su empleo, con acción preventiva frente a la acción de insectos xilófagos (termitas y carcomas). Toda la madera que luego se cubra con alguna pintura, barniz, etc. conviene tratarla previamente con POIMATE TERMITE. Se obtiene una total protección contra insectos y hongos

APLICACIÓN: Se prepara la madera en su forma definitiva y, estando ya lijada y limpia de cualquier adherencia, se aplica POIMATE TERMITE a razón de unos 200 – 300 gramos m² si son marcos de puertas, ventanas y vigas, o de unos 150 gramos m² si son tablas, etc. no más gruesas de 30 mm. Para la aplicación se usa rollo de pintor, o pistola, no brocha. Con brocha y pincel se aplica siempre muy irregular.

PRESENTACIÓN: Los productos se suministran en envases de 1, 5, 20, 50 y 200 litros. Es un líquido de color amarillo-oro. Los envases conviene mantenerlos bien cerrados, especialmente partidas empezadas.

MATERIA ACTIVA:

Permetrina (Technical 93 %)	0,25 %
3-iodo-2-propinil carbamato (IPBC)	0,75 %
Propiconazol	0,24 %
Nafta fracción pesada, disolvente y excipientes csp.	100,00 %

EFEECTO: Los productos penetran inmediatamente en la madera, fijándose en los microporos y siendo entonces prácticamente indeslavable. La perfecta fijación se consigue después de un día de secado y a partir de entonces se puede barnizar o pintar encima sin ninguna precaución. Con Poimate Termite no se modifica el color de la madera.

POIMATE TERMITE cumple las condiciones de ensayo de acuerdo a las siguientes normas: **EN 46-1:** Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de *Hylotrupes bajulus* tras ensayo de envejecimiento por evaporación UNE-EN 73 y por deslavado UNE-EN 84. **EN118:** Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género *Reticulitermes*, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84. **UNE-EN 113:** Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos sin *Corolius versicolor*, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84. **UNE-EN 152-1:** Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de la madera elaborada contra el azulado. Tratamiento por pincelado.

Nº Registro D.G.S.P.: 16-80-08176

Nº de Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas de Cantabria: 0075-CTB-281

Nuestro programa de fabricación: Conservantes de madera, madera impregnada.

Conservantes de piedra. Disponemos de un servicio técnico para aplicación de los productos o simple asesoramiento